



- ❖ Afhankelijk van de situatie kan de vloer na 2 tot 4 dagen worden geïmpregneerd.
- ❖ Het is belangrijk dat er geen vocht zichtbaar is op de betonvloer.
- ❖ Zorg dat de betonvloer schoon is. We adviseren om niet op de vloer te komen na het vlienderen, in dat geval is de vloer schoon genoeg om te impregneren.
- ❖ Als de vloer niet helemaal schoon is dan dient deze te worden gedweild met lauw/warm water.
- ❖ We adviseren om de betonvloer te impregneren met Moxilon Nano 200 Hydroleo, kijk voor meer informatie op <https://www.borel.nl/producten/moxilon/>. Dit middel kunnen we voor u leveren.
- ❖ Het impregneermiddel wordt in 2 tot 3 rondes aangebracht.
Let er op dat er niet teveel impregneermiddel in 1 keer wordt aangebracht. Is dit wel het geval dan zal de vloer wit uitslaan. Het teveel aan impregneermiddel, dat niet is opgenomen door de vloer, laat een dun filmlaagje achter, dit is geen reden tot paniek, u kunt het met lauw/warm water opdweilen. Dit heeft geen nadelige gevolgen voor de vloer maar kost u extra werk, het is dus beter om 1 ronde extra te doen zodat extra werk wordt vermeden.
- ❖ Gebruik voor het aanbrengen van het impregneermiddel een drukspuitje, bijvoorbeeld de 1 liter drukspuit van Gloria. Met een drukspuit kunt u het middel mooi vernevelen.
- ❖ Voor het vullen van de spuit dient het middel goed te worden geschut.
- ❖ Als het impregneermiddel verneveld is wordt deze nagerold met een speciale viltroller om ervoor te zorgen dat het middel overal evenredig is aangebracht. Deze viltroller kunnen we voor u leveren, een lange stok is verkrijgbaar bij een verfwinkel of bouwmarkt.
- ❖ Het impregneren werkt het beste met 2 personen. Werk in banen van ca. 1 meter, degene met de drukspuit verneveld het impregneermiddel en degene met de roller komt erachteraan. Zorg ervoor dat er met de roller voldoende wordt overlapt tussen de banen.
- ❖ Het is belangrijk dat er vooraf wordt nagedacht welke route gevolgd wordt, zorg ervoor dat je naar een uitgang toe werkt. Het is af te raden om over de zojuist aangebrachte laag heen te lopen.
- ❖ Als de eerste laag is ingetrokken, meestal na een dag, dan kan de 2^e laag worden aangebracht. U zult zien dat de eerste laag sneller intrekt dan de daaropvolgende lagen omdat de vloer steeds dichter wordt.
- ❖ Nazorg:
Als de vloer in gebruik is kunt u de vloer nabehandelen door een cleaner sealer, bijvoorbeeld Bo's Cleaner Sealer (<https://www.borel.nl/beton-onderhoud/>) toe te voegen aan uw dweilwater. Dit kunt u doen nadat de vloer intensief gebruikt is (bijvoorbeeld na een feestje) of u kunt dit bijvoorbeeld maandelijks doen.